



EWONA-ACUSTICA™

AKUSTIIKKALEVY

Ewona-Acustica™ on turvallinen ja kevyt äänenvaimennusmateriaali. Kuituraaka-aine on puhdasta polyesteria, eikä siitä pitkänkään ajan kuluttua vapaudu mitään haitallisia aineita ympäristöön. Ewonan eristemateriaalille on myönnetty Allergia- ja astmaliiiton allergiatunnus sekä M1-päästöluokitus. Akustiikkalevyt eivät sido kosteutta, minkä vuoksi ne eivät tarjoa kasvualustaa homeille tai muille mikrobeille.

Ewona-Acustica™ -akustiikkalevy soveltuu erityisen hyvin päiväkoteihin, kouluihin, terveyskeskuksiin ja muihin vaativiin kohteisiin. Levyjen ulkonäköä voidaan muunnella käyttämällä sävytettyjä pinnoitteita.

- Kattorakenteisiin
- Koneisiin ja laitteisiin
- Soveltuu elinkaaren loppuksi energiakäyttöön
- Pölyämätön, huoneilmaan ei synny haitallisia hiukkasia
- Helppo ja miellyttävä asentaa
- Allergiaturvallinen

EWONA
FINLAND OY

www.ewona.fi, info@ewona.fi

AKUSTISET OMINAISUUDET, Äänenvaimennuskertoin, α_s

Tuote	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	Paloluokka
Taustassa kiinni, pinnoitettu	0,35	0,70	1,00	1,05	0,95	0,80	B, s1-d0
150mm alaslaskettu, pinnoitettu	0,65	0,95	0,95	0,85	0,90	0,85	B, s1-d0

TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Tiheys (kg/m ³)	24
Levykoko (mm)	600 x 600, 600 x 1200 tai asiakkaan mittojen mukaan
Pinnoittamattoman levyn väri	Valkoinen
Pinnoitteen värit; varastossa	Musta, harmaa ja valkoinen
Pinnoitteen värit; tilattavissa (> 200m ²)	Saatavana Pantone värikartaston mukaiset värit
Asennusliima	- 1022 Akustiikkalevyliima - 1050 paloturvallinen liima - Finntex-Tetrakem 1021 levy- ja laattaliima

KÄYTTÖ

Ewona Acustica Excellence on pinnoitettu akustiikkalevy. Pinnoituksen väri on valkoinen. Pinnoitetut Ewona Acustica levyt on tarkoitettu alaslaskettuihin kattoihin tai kattoon/seinään liimattavaksi, väripinta ulospäin.

PUHDISTUS

Puhdista Ewona Acustica -tuotteet imuroimalla tai harjaamalla. Kiinni tarttuneen lian voi poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia vaan pelkästään vettä ja laimeaa pesuaineliuosta.

PALOLUOKITUS

Ewona-Acustica™ -akustiikkalevyjen paloluokitus on määritetty standardin EN 13501-1 mukaisesti.

MATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Ewona Acustica-akustiikkalevyt voidaan toimittaa elinkaarensa päätteeksi energiakäyttöön.



OTA YHTEYTTÄ.

EWONA FINLAND OY
Ewonankatu 5 (PL 140)
38700 Kankaanpää

EWONA FINLAND OY
Annalankankaantie 18
90830 Haukipudas

Myynti:
Puh. 020 790 2741, Fax 020 790 2743

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset:
Puh. 020 790 2740